



Hohlraumversiegelung 08919

Produktinformation

07/02

Produktbeschreibung / Märkte

Die **3M Hohlraumversiegelungen 8919** eignen sich als Langzeitkorrosionsschutz in Hohl- und Halbhohlräumen im Spritzwasserbereich, z.B. Einstiegsschweller, Türen, Hohlräumen zwischen Radkasten und Seitenwand, Seitenteilen über Radlaufbereichen, Scheinwerfergehäusen, Hohlräumen an Kotflügeln.

Physikalische Eigenschaften

Basis	Waxe und Öle
Lösemittel	Aliphate
Fetstoffanteil	55%
Spezifisches Gewicht	0.87
V.O.C	213 g Lösemittel
Farbe	durchsichtig, hellbraun
Anwendungstemperatur	- 20 bis 90°C
Offene Zeit	2-3 Stunden

Eigenschaften/Vorteile

- Wachsbasis
- Extrem kriechfähig
- Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- Gute Haftung
- Nach 2 Stunden berührungstrocken
- Temperaturbeständigkeit von bis +90° C

Gebrauchsanweisung

1. Vorbereitung

Alle zu konservierenden Hohlräume sollten sauber und trocken sein (vorher Ausblasen). Das Material wird mit der Druckluftpistole 3M 08997 mit der entsprechenden Sonde durch die vorhandenen oder noch zu bohrenden Löcher in die Karosseriehohlräume gesprüht.

2. Anwendung

Sprühen Sie mit einem Druck von 4 bis 6 bar (55 bis 80 PSI)
Tragen Sie ausreichend Hohlraumversiegelung auf während Sie dabei die Tube bewegen.
Reinigen Sie die Spritzpistole nach dem Gebrauch.

Warnung: Versuchen Sie nicht über die Hohlraumversiegelung zu lackieren.



Verfügbare Größen

3M 08919 : 1 Liter Dose

Zubehör

3M 8997 Druckluftpistole (Saugpistole für 1 Liter Dosen, inkl. Sonde)
3M 8998 Druckbecherpistole, wieder befüllbar (inkl.2 HV Sonden, 30° und 90° abgewinkelt)

Lagerung/Haltbarkeit

Lagerbedingungen Kühl und trocken aufbewahren. Das beste Ergebnis wird bei einer Raumtemperatur von 15 bis 30°C erreicht. Die Lagertemperatur darf 50°C nicht übersteigen.

Haltbarkeit Unter normalen Lagerbedingungen 36 Monate ab dem Herstellungsdatum. Beachten Sie die "Lot Number" und das "Best Use Before Datum" auf dem Gebinde.

Entsorgung

Abfallschlüssel Nummer: - Produkt nicht ausgehärtet 55903
- Produkt ausgehärtet 55909

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie das 3M Umweltreferat.

Haftungsausschluß

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Scotch sind eingetragene Marken der 3M Company.



3M Deutschland GmbH

Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Service-Hotline: 02131 / 14 – 2020

Internet: www.3m-autoreparatur.de

e-mail: 3M-autoreparatur.de@mmm.com