



Stadox EXCLUSIVE LINE Red Rocket

- **Limitierter Sonderfarbton**
- **Perlmutter-Effektlack**
- **Standohyd Basecoat-Verfahren**
- **Ready-Mix**



Technische Beschreibung:

- Mit Standohyd VE-Wasser einstellen
- Einstellung mit Meßstab

STANDOX Exclusive Line Red Rocket

Untergrund:

- Standohyd 1K-Grundierfüller
- Standox VOC-/ 2K-Füller
- Ausgehärtete Lackierung, geschliffen
- Standoflex 2K-Plastic-Grundierfüller
- Standoflex Plastic-Füller

Reinigung beachten!

Vorbehandlung / Reinigung:



Untergrundvorbehandlung beachten! Siehe Standox Lackiersystem S1




Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

1 normaler Spritzgang
1 Finishgang


Verkürzung der Abluftzeit z.B. durch:

- Anblasdüsen bzw. -pistolen
- Kabinen-Luftdüsen-Systeme
- IR-Trocknung
- kurzes Aufheizen der Kombikabine


Verarbeitung:



1 Spritzgang MIX 372



60 min / 18-22°C




10% Standohyd VE-Wasser
22-26 s / DIN 4mm / 20°C
61-76 s / ISO 4mm / 20°C




Compliant 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar Eingangsdruck
1,5 = 15 - 20 micron



HVLP 1,2 - 1,3 mm
0,7 bar Zerstäuberdruck
1,5 = 15 - 20 micron



Endablufte matt ablüften lassen



Standocryl VOC-Klarlacke

STANDOX Exclusive Line Red Rocket

Flammpunkt:

- 71°C / 159,8°F

Spezifisches Gewicht:

- 1,01 g/cm³

Festkörperanteil (ohne Verdünnungszugabe):

- 13,6 Gew.-%
- 11,5 Vol.-%

VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(d)(420)420

Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie II B.d) in spritzfertiger Form beträgt max. 420g/l VOC. Der VOC-Wert dieses Produktes in spritzfertiger Form beträgt max. 420g/l.

Theoretische Ergiebigkeit:

- 7-8 qm/l bei 15 micron Trockenschichtdicke

Reinigung der Geräte:

Vor und nach dem Gebrauch mit Standohyd VE-Wasser spülen. Nachreinigen mit Standox Reinigungsverdünnung.

Wichtige Hinweise:

- Die Arbeitsmittel müssen für wasserverdünnbare Produkte geeignet sein; Herstellerangaben beachten.
- Reste von wasserverdünnbaren Produkten getrennt von Resten konventioneller Produkte sammeln, ansonsten wird die Entsorgung erschwert und damit unnötig verteuert, ggf. sogar unmöglich.
- Beilackieren siehe Standox Lackiersystem S9.
- Um den Effekt bestmöglich zur Geltung zu bringen, möglichst geringe Schichtdicken applizieren.

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.