Standoflex

2K-Plastik-Grundierfüller U3200

- **2K-Grundierfüller für Kunststoffe**
- **Rationelle Arbeitsweise**
- **Haftung auf allen PKW-Kunststoffteilen außen**
- **Nass-in-Nass-Verarbeitung oder als Schleiffüller einsetzbar**
- **Einfache Handhabung**
- **Applikation in einem Arbeitsgang**

Technische Beschreibung:

- Mischungsverhältnis 1:1 mit Standoflex 2K-Plastik-Härter U3210
- Nach Härterzugabe spritzfertig eingestellt
- Potlife 8 - 10 h / 18-22°C

Standoflex 2K-Plastik-Grundierfüller U3200

Untergrund:

- PKW-Kunststoffteile außen

Vorbehandlung / Reinigung:

Untergrundvorbehandlung beachten! Siehe Standox Lackiersystem S1

Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

Bei notwendigen Spachtelarbeiten von Kratzern und kleinen Beschädigungen, nach Vorgrundierung mit Standoflex 2K-Plastik-Grundierfüller U3200 und Trocknung nach Vorschrift, spachteln mit Standox Soft-Feinplastic U1070.
Der Spachtelfleck muss nach dem Köpfen erneut mit Standoflex 2K-Plastik-Grundierfüller U3200 isoliert werden.

Verarbeitung:



1:1 mit
Standoflex 2K-Plastik-Härter U3210
Potlife 8-10 h / 18-22°C

Nach Härterzugabe spritzfertig
16-18 s / DIN 4mm / 20°C
37-45 s / ISO 4mm / 20°C



Compliant 1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar Eingangsdruck
0,5 + 1 = 25 micron



HVLP 1,4 - 1,5 mm
0,7 bar Zerstäuberdruck
0,5 + 1 = 25 micron



Nass-in-Nass-Verarbeitung
Endabluft mind. 30 min / 18-22°C

30 min / 60-65°C oder
2h / 18-22°C
Bei Bedarf mit P400 köpfen

Elastifizierte Standocryl VOC-Autolacke oder Standohyd Plus / Standoblue Basecoat mit elastifizierten Standocryl VOC-Klarlacken

Standoflex 2K-Plastik-Grundierfüller U3200

Flammpunkt:

- 23°C / 73,4°F

Spezifisches Gewicht:

- 1,20 - 1,22 g/cm³

Festkörperanteil

(ohne Verdünnungszugabe):

- 53,5 - 56,5 Gew.-%
- 36,4 - 39,1 Vol.-%

Theoretische Ergiebigkeit:

- 7,8 qm/l bei 30 micron Trockenschichtdicke

Reinigung der Geräte:

Sofort nach Gebrauch mit Standox Reinigungsverdünnung.

Wichtige Hinweise:

- Nur den angegebenen Standoflex 2K-Plastik-Härter U3210 einsetzen
- Der Standoflex 2K-Plastik-Härter U3210 ist nicht unter +10°C zu lagern.
- Siehe Standox Kunststofflackiersysteme (S 7.0 - 7.8)
- Der Standoflex 2K-Plastik-Grundierfüller U3200 wird in den Farbtönen Hellgrau und Schwarz für helle und dunkle Standox Decklackfarbtöne angeboten.
- Im Nass-in-Nass-Verfahren innerhalb von 24 Stunden überlackieren.
- In Ländern ohne VOC-Gesetzgebung können auch Standocryl 2K-Autolack / Standocryl 2K-Autolack NEU und Standox Basislack verarbeitet werden.

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

Axalta Coating Systems Germany GmbH Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany