

Standox SprayMax Lackspray Mattschwarz

- Einfache Verarbeitung
- Hohe Ergiebigkeit
- Gutes Deckvermögen
- Leichtes Beilackieren

Technische Beschreibung:

- 2-3 Spritzgänge
- Lufttrocknung 3 h / 18-22°C

SX-DE Version 02 1209 1/3

Standox SprayMax Lackspray Mattschwarz

Untergrund:

- SprayMax 1K-Füllprimer
- Ausgehärtete Lackierung, geschliffen

Vorbehandlung / **Reinigung:**



Untergrundvorbehandlung beachten! Siehe Standox Lackiersystem S1



Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

Verarbeitung:

Spot Repair und Teilelackierung



2 - 3 = 30 - 40 micron



Staubtrocken 5 min / 18-22°C Montagefest 30 min / 18-22°C Lufttrocknung 3 h / 18-22°C



Kurzwellig 3 min (50%)

Standox SprayMax Lackspray Mattschwarz

Flammpunkt:

• -4°C / 24,8°F

Spezifisches Gewicht:

 $^{\circ}$ 0,80 g/cm³

Festkörperanteil

(ohne Verdünnungszugabe):

- 16,2 Gew.-%
- 12,9 Vol.-%

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(e)(840)670 Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.e) in spritzfertiger Form beträgt max. 840g/I VOC. Der VOC-Wert dieses Produktes in spritzfertiger Form beträgt max. 670g/l.

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

SX-DE Version 02 1209 3/3 Standox GmbH Postfach D-42271 Wuppertal Germany