Standox SprayMax
EP-Grundierfüller

- **Universeller Grundierfüller auf Epoxidbasis in der Zweikomponenten-Sprühdose**
- **Als Isolierfüller für TPA-Untergründe einsetzbar**
- **Chromatfrei**
- **Gute Isolierwirkung**
- **Grundierung für Standox Polyester-Spritzplastic auf Zink**
- **Gute Freilagerbeständigkeit**

Technische Beschreibung:

- Potlife 72 h / 18-22°C
- 2-3 Spritzgänge
- Beschleunigte Wärmetrocknung möglich
- Lufttrocknung über Nacht / 18-22°C

Standox SprayMax EP-Grundierfüller

Untergrund:

- Ausgehärtete Lackierung, geschliffen
- Blankes Blech, geschliffen
- Verzinktes Blech, geschliffen
- Aluminium, geschliffen
- Standox Polyester-Untergründe, geschliffen
- UP-GF, geschliffen

Untergründe sorgfältig anschleifen und reinigen.

Vorbehandlung / Reinigung:

Untergrundvorbehandlung beachten! Siehe Standox Lackiersystem S1

Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

Verarbeitung:

Schleiffüller

Zweikomponentenprodukt
Roten Druckknopf der Verschlusskappe entnehmen und auf das Härtermischungsventil auf der Dosenunterseite setzen.
Härtermischungsventil eindrücken.
Dose mindestens 2 min gründlich schütteln.

Spritzfertig
Potlife 72 h / 18-22°C

2 - 3 = 50 - 70 micron



Zwischenabluft 5-10 min / 18-22°C

Lufttrocknung über Nacht / 18-22°C oder 45-50 min / 60-65°C Objekttemperatur je nach Schichtdicke

Kurzwellig
3 min / 50% Leistung,
anschließend 12 min / 100% Leistung

P400 - P500
Exzenterschleifer

P800 - P1000

Standocryl VOC-Autolack oder
Standohyd Basecoat mit
Standocryl VOC-Klarlacken

Standox SprayMax EP-Grundierfüller

Flammpunkt:

- -4°C / 24,8°F

Spezifisches Gewicht:

- 0,94 g/cm^3

Festkörperanteil

(ohne Verdünnungszugabe):

- 34,0 Gew.-%
- 15,4 Vol.-%

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(e)(840)650
Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.e) in spritzfertiger Form beträgt max. 840g/l VOC. Der VOC-Wert dieses Produktes in spritzfertiger Form beträgt max. 650g/l.

Wichtige Hinweise:

- Standox SprayMax EP-Grundierfüller nicht auf Säureprimer verarbeiten.
- 20-25 cm Abstand zum Objekt einhalten.
- Standox SprayMax EP-Grundierfüller muss innerhalb von 24 h überlackiert werden, wenn Standocryl VOC-Autolack im Nass-in-Nass-Verfahren aufgetragen werden soll.
- Standox SprayMax EP-Grundierfüller hat auf Stahl eine gute Freilagerbeständigkeit von 3 Monaten, dabei sollte man eine Trockenschichtdicke von 50 micron nicht unterschreiten.
- Wenn Standox SprayMax EP-Grundierfüller als Grundierung für verzinkte Bleche eingesetzt wird, darf Standox Polyester-Spritzplastic erst nach 30 min /60 - 65°C Objekttemperatur, Lufttrocknung über Nacht/ 18 - 22°C oder IR-Trocknung auf den gut durchgetrockneten und leicht geköpften Standox SprayMax EP-Grundierfüller aufgespritzt werden.
- Bei Temperaturen über 15°C verarbeiten.
- In Ländern ohne VOC-Gesetzgebung kann auch Standox Basislack / Standocryl 2K-Autolack / Standocryl 2K-Autolack NEU verwendet werden.

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

Standox GmbH Postfach D-42271 Wuppertal Germany