



Standex

Stando-Soft-Feinplastic

- **Polyester-Feinspachtel**
- **Leichte Ziehfähigkeit**
- **Porenfreie feine Oberfläche**
- **Leicht schleifbar, besonders für Übergänge**
- **Geeignet für Stahlblech, UP-GF und Aluminium**



Technische Beschreibung:

- Mischung mit 2-3% Standox Härtepaste
Potlife 4-5 min / 18-22°C
- Nicht auf verzinkten Untergründen verarbeiten
- Beschleunigte Wärmetrocknung
- Lufttrocknung 20-30 min / 18-22°C
- Trockenschliff P180 - P240

Stadox Stando-Soft-Feinplastic

Untergrund:

- Ausgehärtete Lackierung, geschliffen
- Stahlblech, UP-GF und Aluminium, geschliffen
- Stadox Polyester-Spachtel
- Ausgehärtete VOC-/ 2K-Füller, geschliffen
- Grundierte Hartkunststoffe
- Lackierte Hartkunststoffe, geschliffen

Vorbehandlung / Reinigung:




Untergrundvorbehandlung beachten! Siehe Stadox Lackiersystem S1



Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

Verarbeitung:



2-3% Stadox Härtepaste
Potlife 4-5 min / 18-22°C



Spachteln



Lufttrocknung 20-30 min / 18-22°C



Kurzwellig 2-3 min
(siehe Stadox Lackiersystem S10)



Trockenschliff P180 - P240



Stadox Füller, Grundierungen und Grundierfüller

Stadox Stando-Soft-Feinplastic

Flammpunkt:

- 33°C / 91,4°F

Spezifisches Gewicht:

- 1,8 g/cm³

Festkörperanteil (ohne Verdünnungszugabe):

- 83,9 Gew.-%
- 69,7 Vol.-%

VOC (2004/42/EC):

2004/42/II(b)(250)170

Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie II(b)) in spritzfertiger Form beträgt max. 250g/l VOC. Der VOC-Wert dieses Produktes in spritzfertiger Form beträgt max. 170g/l.

Reinigung der Geräte:

Nach dem Gebrauch mit Stadox Reinigungsverdünnung.

Wichtige Hinweise:

- Polyesterwerkstoffe haben eine begrenzte Lagerzeit, deshalb ist auf kühle Lagerung zu achten. Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten sichert einwandfreie Ergebnisse.
- Nicht auf Säureprimer, 1K-Füller, TPA-Lackierungen und elastische Altlackierungen auftragen.
- Nicht unter +5°C verarbeiten.
- 2-3% Stadox Härtepaste gut mit dem Spachtel vermischen. Überdosierung vermeiden, da es zu Verfärbungen der nachfolgenden Lackierung kommen kann.
- Auf galvanisch verzinkten Untergründen mit Stadox Soft-/ Rapid-Spachtel grob und fein spachteln.

Härtepasten enthalten organisches Peroxid und haben eine ätzende Wirkung. Spritzer auf der Haut sofort abtupfen und mit Wasser und Seife abwaschen. Spritzer in die Augen mit viel wässriger 2%iger Natriumkarbonatlösung oder viel Wasser ausspülen. Sofort Arzt aufsuchen.

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.