

BESCHREIBUNG

Eine strukturierte, dauerhafte Beschichtung zum Schutz vor Steinsplittern, Salz, Feuchtigkeit und Rost. Wird mit zwei Düsen für ein feines oder grobes Finish geliefert.

- Schalldämpfung – ideal für Karosserieteile und Motorräume
- Schnell trocknend und überstreichbar
- Hochgradig aufbauende Rezeptur deckt Schweißspuren und Nähte ab

TECHNISCHE DATEN



Untergründe

- Direkt auf Metall*
- SMC
- Leicht geschliffene Kataphorese
- Verzinkt* und Aluminium*
- Vorbereitete OEM-Lackoberflächen
- Glasfaser

ANWENDUNGSANLEITUNG



Erforderliche Werkzeuge

- Reiniger
- Schleifmittel



Untergrundvorbereitung und Gebrauchsanweisung

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss die Oberfläche sorgfältig gereinigt, entfettet, trocken und staubfrei sein.

* Für optimale Ergebnisse auf blankem Metall, verzinktem Stahl und Aluminiumoberflächen, nach dem Schleifen mit Schleifpapier 180-240 ein bis zwei leichte, gleichmäßige Schichten **ACID#8 Säureätzgrundierungsspray** auftragen und 30 Minuten trocknen lassen, bevor **GUARD#10** aufgetragen wird.

Es wird nicht empfohlen, **GUARD#10 mit thermoplastischen Acrylaten zu verwenden.*

Mischen

Schütteln Sie die Spraydose vor der Verwendung für mindestens 2 Minuten.



Schichten

1–2 Schichten aus einem Abstand von ungefähr 25 cm zur Oberfläche oder 40 cm mit roter Düse. Das Auftragen von mehr als 2 Schichten verlängert die Trockenzeit.

Schicht/Mikrometer 50µ

*Ungefähre theoretische Ergiebigkeit 4
in m²/Einheit

**Die theoretische Ergiebigkeit pro Einheit geht von einer 100 %igen Übertragungseffizienz und einer Trockenschichtdicke im Rahmen der vorgegebenen Werte aus.*



Ablüßzeit / min bei 20°C

zwischen den Schichten 10–15 Minuten



DRIVING SURFACE PERFECTION™
TECHNISCHES DATENBLATT
Version: 2.0

GUARD#10

Gravi-Gard Steinschlagschutz

Trockenzeiten



Trockenzeit bei 20°C/min

3–4 Stunden



Überlackieren

GUARD#10 kann mit den meisten Lacksystemen überlackiert werden. Mit 2-Pack-Acrylfarben kann nass-in-nass überlackiert werden. Für optimalen Glanz wird die Verwendung einer Grundierung empfohlen.

LAGERUNG UND VOC-INFORMATIONEN



Haltbarkeit

2 Jahre bei guten Lagerbedingungen.

Spraydosen sollten vor der Verwendung zwei Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden. Bewahren Sie Dosen bei einer längeren Lagerung in trockenen und gut belüfteten Bereichen auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost. Zum Reinigen der Düse und Verlängern der Lebensdauer der Spraydosen drehen Sie die Dose nach jeder Verwendung um, und sprühen Sie für einige Sekunden kopfüber. Sollte die Düse verstopft sein, nehmen Sie diese von der Dose ab und legen Sie sie in einen leichten Verdünner.

Empfohlene Lagertemperatur

+5°C bis +25°C



VOC-Informationen

Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(e) in gebrauchsfertiger Form beträgt 840 g/l. Der VOC-Gehalt dieses Produkts in gebrauchsfertiger Form beträgt 600 g/l.

Bestellschlüssel	Format	Farbe	VOC g/l
GUARD/AL	450-ml-Spraydose	Schwarz	600

WICHTIG: NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ. Vor der Verwendung die vollständige Anleitung durchlesen.

Dieses Produkt enthält Gefahrstoffe. Daher sollte immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden. Umfassende Handhabungsvorschriften und persönliche Schutzinformationen befinden sich auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt. U-POL schließt jegliche Haftung aus, wenn der Anwender nicht die empfohlene persönliche Schutzausrüstung trägt. Die Daten oben dienen nur zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Verwendung sicherzustellen und die Aktualität der Informationen zu überprüfen. Die empfohlene Verwendung unserer Produkte und deren Anwendung in unseren technischen Datenblättern basieren auf unserem Wissen und unserer Erfahrung. Die Datenblätter erhalten Sie bei Ihrem lokalen Fachhändler oder auf der Website von U-POL unter www.u-pol.com. U-POL ist nicht verantwortlich für die durch andere erzielten Ergebnisse, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. U-POL ist daher nicht haftbar für zufällige oder Folgeschäden einschließlich entgangener Gewinne.

U-POL Ltd
Denington Road
NN8 2QH Wellingborough UK
WWW.U-POL.COM

Vertrieb UK
T: +44 (0)20 8492 5920
F: +44 (0)20 8150 5605
uk.sales@u-pol.com

International
T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Technische Belange
T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com